



DEKORA

Mikrocement barwiony na wewnętrzne posadzki i ściany.

Oznaczenie CE:

• EN 13813 - Przeznaczenie: SRB2,0-AR0,5 IR20

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE



ZASTOSOWANIE



APLIKACJA



Opis

DEKORA FONDO i FINITURA to wstępnie zmieszane jednoskładnikowe proszki składające się ze specjalnych cementów, żywic, dodatków i wyselekcjonowanych kruszyw kwarcowych, które przy samym dodatku czystej wody pozwalają na uzyskanie kremowych, łatwych w aplikacji mieszanek charakteryzujących się wysoką przyczepnością i fleksyjnością.

DEKORA to produkt specjalnie zaprojektowany do tworzenia bazy odpowiedniej do późniejszego wyrównania i wygładzania za pomocą DEKORA FINITURA. DEKORA FONDO i DEKORA FINITURA są barwione liniami pigmentów w proszku DEKORA COLORE, które miesza się wraz z wodą zarobową.

Oznaczenie CE

System DEKORA jest oznaczony CE zgodnie z :

► PN EN 13813

System DEKORA odpowiada na zasady zdefiniowane w PN EN 13813 ("Podkłady podłogowe i materiały na do ich wykonania– Materiały na posadzki: Właściwości i wymagania") z przeznaczeniem:

→ SR-B2,0-AR0,2-IR20

- Jastrychy na bazie żywic (SR)
- Przyczepność: > 2,1 MPa (B2,0)
- Odporność na ścieranie BCA: < 20 mikron (AR0,2)
- Odporność na uderzenia: 20 N·m (IR20)

Zastosowanie

DEKORA znajduje zastosowanie jako powłoka dekoracyjna zarówno na posadzki jak i na ściany w mieszkaniach prywatnych, sklepach i biurach.

Zalety

- Doskonała przyczepność
- Doskonała urabialność produktu
- Doskonała odporność.

Ogólne przygotowanie podłoża

DEKORA FONDO nakłada się wyłącznie na powierzchnie odpowiednio przygotowane przy użyciu:

- RASANTE BASE (jednoskładnikowa gładź szpachlowa do ogólnego stosowania na wszystkie powierzchnie).
- RASANTE QUARTZ BASE (dwuskładnikowy środek wygładzający przeznaczony do płytek ceramicznych i kamienia naturalnego).
- RASANTE 2K (dwuskładnikowa gładź cementowa wyłącznie do powierzchni pionowych).

DEKORA FINITURA nakłada się na powierzchnie przygotowane preparatem DEKORA FONDO.

Przygotowanie produktu

Procedura przygotowania mieszanki obowiązuje dla DEKORA FONDO i DEKORA FINITURA.

DEKORA

- Mieszaj DEKORA FONDO lub FINITURA zawsze z czystą wodą, profesjonalnym, wolnoobrotowym mieszadłem.
- Odstaw zmieszany materiał na około 3 minuty.
- Ponownie wymieszaj produkt, a następnie przejdź do aplikacji.

Aplikacja produktu

Aplikacja gładką stalową pacą.

Zużycie

Rodzaj aplikacji	Min.	Max	j.m.	info
Na 1 warstwę DEKORA FONDO z podkładem RASANTE BASE	1,2	1,5	kg/m ²	Produktu sypkiego
Na 2 warstwę DEKORA FINITURA z podkładem DEKORA FONDO	0,9	1,0	kg/m ²	Produktu sypkiego

Czyszczenie narzędzi

- Produkt świeży: czyszczenie wodą (również pod ciśnieniem).
- Produkt utwardzony: usunięcie mechaniczne

Zalecenia podczas nakładania produktu

- Dokładnie wymieszaj produkt; jeśli podczas nakładania szpatułką tworzą się białe kropki, jest to spowodowane nieprawidłowym wymiesaniem samego produktu. Polecamy końcówkę mieszadła do cementów (nie spiralną).
- Zwróć szczególną uwagę na ilość stosowanego zabezpieczenia - lakieru, właściwą odporność na działanie cieczy uzyskuje się tylko stosując lakiery w ilościach opisanych w karcie technicznej.

Dane techniczne

► DANE IDENTYFIKACYJNE DEKORA FONDO	j.m.	wartość
Konsystencja	-	proszek
Kolor	-	biały
Sucha pozostałość	-	100 %
Ciężar własny	kg/dm ³	1,2
Maksymalne uziarnienie	mm	0,6

► DANE APLIKACYJNE I WŁAŚCIWOŚCI FINALNE DEKORA FONDO	j.m.	wartość
Wodny dodatek	-	24 %
Gęstość gotowej zaprawy, UNI 8995	kg/dm ³	1,77 ± 0,10
Czas gotowości do obróbki gotowej masy	min	120 ± 10
Minimalny czas utwardzenia	dni	> 7
Gotowość do ruchu pieszych	h	24-36
Grubość warstwy na jeden cykl	mm	2
Czas twardnienia	h	8
Czas do oddania do użytku	dni	> 7
Temperatura aplikacji	°C	od +8 do +35
Odporność na zginanie, PN EN 1015-11, w 28 dniu	MPa	9 ± 2
Odporność na ściskanie, PN EN 1015- 11, w 28 dniu	MPa	25 ± 5
Przytrzymałość do betonu, PN UNI 8298-1, po 7 dniach	MPa	> 2

DEKORA

► DANE IDENTYFIKACYJNE DEKORA FINITURA	j.m.	wartość
Konsystencja	-	proszek
Kolor	-	biały
Sucha pozostałość	-	100 %
Ciężar własny	kg/dm ³	1,2
Maksymalne uziarnienie	mm	0,3
► DANE APLIKACYJNE I WŁAŚCIWOŚCI FINALNE DEKORA FINITURA	j.m.	wartość
Wodny dodatek	-	32 %
Gęstość gotowej zaprawy, UNI 8995	kg/dm ³	1,90 ± 0,10
Czas gotowości do obróbki gotowej masy	min	120 ± 10
Minimalny czas utwardzenia	dni	> 7
Gotowość do ruchu pieszych	h	24-36
Grubość warstwy na jeden cykl	mm	2
Czas twardnienia	h	8
Czas do oddania do użytku	dni	> 7
Temperatura aplikacji	°C	od +8 do +35
Odporność na zginanie, PN EN 1015-11, w 28 dniu	MPa	9 ± 2
Odporność na ściskanie, PN EN 1015- 11, w 28 dniu	MPa	25 ± 5
Przyczepność do betonu, PN UNI 8298-1, po 7 dniach	MPa	> 2

► DANE TECHNICZNE SYSTEMU DEKORA W ODNIESIENIU DO PN EN 13813	j.m.	wartość
Przyczepność, PN EN 13892-8	MPa	2,1 ± 0,1 (B2,0)
Odporność na ścieranie BCA, głębokość zużycia, PN EN 13892-4	µm	około 20 (AR0,2)
Odporność na uderzenia (klasa), mierzona na próbce pokrytej MC (0,40) zgodnie z PN EN 1766, PN EN ISO 6272-1	N•m	20 (IR20)

Magazynowanie

Wskazania obowiązujące dla DEKORA FONDO i FINITURA:

- 12 miesięcy w oryginalnym opakowaniu, w zadaszonym i suchym miejscu, w temperaturze od +5°C do +35°C.
- Produkt wrażliwy na wilgoć

Opakowania

WARIANT	OPAKOWANIA	ADR	ILOŚĆ OPAKOWAŃ NA PALECIE	COMPONENTI
KIT 2 m ² colorabile	FONDO + FINITURA	NO	-	FONDO = 2 x 2 kg FINITURA = 2 x 1 kg
PIGMENT COLORE na KIT 2 m ²	-	NO	-	
FONDO 10 m ² colorabile	15 kg	NO	-	3 x 5 kg (3 torebki)
PIGMENT COLORE na FONDO 10 m ² colorabile -		NO	-	
FINITURA 10 m ² colorabile	10 kg	NO	-	2 x 5 kg (2 torebki)
PIGMENT COLORE na FINITURA 10 m ² colorabile		NO	-	

Legenda ADR:

NO = materiał NIE NIEBEZPIECZNY

(1): Zestaw zawiera DEKORA FONDO (na 1 warstwę) i DEKORA FINITURA (na 2 warstwy). Koloryzacja za pomocą DEKORA COLORE, wstępnie odmierzonych tonerów pigmentowych w proszku w celu uzyskania odcieni z palety kolorów DEKORA.

(2): Toner ze wstępnie odmierzonych pigmentów w proszku do kolorowego ZESTAWU DEKORA 2 m², z palety kolorów DEKORA.

(3): Opakowanie zawiera DEKORA FONDO (na 1 warstwę) do zabarwienia. Koloryzacja za pomocą DEKORA COLORE, wstępnie odmierzonych tonerów pigmentowych w proszku w celu uzyskania odcieni z palety kolorów DEKORA.

DEKORA

(4): Toner wstępnie odmierzonych pigmentów w proszku dla DEKORA FONDO 10 m², z palety kolorów DEKORA.

(5): Opakowanie zawiera DEKORA FINITURA do zabarwienia (na 2 warstwy). Koloryzacja za pomocą DEKORA COLORE, wstępnie odmierzonych tonerów pigmentowych w proszku w celu uzyskania odcieni z palety kolorów DEKORA.

(6): Toner z odmierzonych pigmentów w proszku dla DEKORA FINITURA 10 m², z palety kolorów DEKORA

Zastrzeżenia prawne

Zalecenia dotyczące sposobu stosowania naszych produktów są zgodne z aktualnym stanem wiedzy i nie skutkują przejściem jakiegokolwiek gwarancji i/lub odpowiedzialności co do końcowego wyniku wykonywanych prac. Nie zwalniają więc one klienta od odpowiedzialności związanej ze sprawdzeniem przydatności produktów w zakresie ich planowanego zastosowania poprzez przeprowadzenie wstępnych prób. Na stronie internetowej pod adresem www.resinenativus.it dostępna jest najnowsza wersja niniejszej karty technicznej.

Edycja

Emisja: 01.01.2020

Przegląd: -